



■ 材 質……SUS440C又はSUS440C相当品 (P4参照ください)

QD51 (高硬度耐熱耐蝕鋼)

その他材料メーカー推奨の材料を使用する場合がございます。

■ 表面硬度……56HRC以上

■ 表面粗度……0.4a(Ra)

内は標準品です。

内は受注製作品です。

呼び形番	呼び径 D (mm)	外径許容差 (μm) h5	規 格 L								長 さ (mm)			呼び径 D (mm)	有効硬化層 深さ (mm)	重 量 W (kgf/m)
			100	200	300	400	500	600	800	1000	1200	1500				
HGHQ 6	6	0~5	標準品	標準品									6	0.5以上	0.23	
HGHQ 8	8	0~6	標準品	標準品									8		0.40	
HGHQ 10	10		標準品	標準品	標準品									10	0.8以上	0.62
HGHQ 12	12	0~8	標準品	標準品	標準品	標準品							12	0.89		
HGHQ 13	13		標準品	標準品	標準品	標準品							13	1.0以上	1.04	
HGHQ 16	16		標準品	標準品	標準品	標準品	標準品	標準品					16		1.58	
HGHQ 20	20	0~9	標準品	標準品	標準品	標準品	標準品	標準品	標準品	標準品			20	1.0以上	2.47	
HGHQ 25	25		標準品	標準品	標準品	標準品	標準品	標準品	標準品	標準品	標準品		25		3.85	
HGHQ 30	30		標準品	標準品	標準品	標準品	標準品	標準品	標準品	標準品	標準品	標準品	30		5.55	