



- 材 質……SUJ-2 (高炭素クローム軸受鋼)
- 表面硬度……60HRC以上
- 表面粗度……0.4a(Ra)

内は標準品です。
内は受注製作品です。

呼び形番	呼び径 D (mm)	外径許容差 (μm) h5	規 格 L								長 さ (mm)			呼び径 D (mm)	有効硬化層 深さ (mm)	重 量 W (kgf/m)
			100	200	300	400	500	600	800	1000	1200	1500				
HGHS 6	6	0~-5												6	0.5以上	0.23
HGHS 8	8	0~-6												8		0.40
HGHS 10	10														10	0.8以上
HGHS 12	12													12	0.89	
HGHS 13	13	0~-8												13	1.0以上	1.04
HGHS 16	16													16		1.58
HGHS 20	20	0~-9												20		2.47
HGHS 25	25													25		3.85
HGHS 30	30													30	5.55	