



- 材 質……SUJ-2(高炭素クローム軸受鋼)
- 表面硬度……60HRC以上
- 表面粗度……HGP20~HGP50 0.2a(Ra)  
HGP60,80 0.4a(Ra)

内は標準在庫品です。  
 内は準標準品です。  
 内は受注製作品です。

呼び形番	呼び径×内径 D×D <sub>i</sub> (mm)	外径許容差 (μm) g6	規 格 L								長 さ (mm)						呼び径×内径 D×D <sub>i</sub> (mm)	有効硬化層 深さ (mm)	重 量 W (kgf/m)
			100	200	300	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000				
HGP 20	20×14	-7~-20															20×14	1.0以上	1.26
HGP 20B	20×10																20×10		1.85
HGP 25	25×16																25×16		2.28
HGP 25B	25×15																25×15		2.46
HGP 30	30×17	-9~-25															30×17		3.77
HGP 35	35×19																35×19		5.33
HGP 40	40×20																40×20		7.40
HGP 50	50×25	-10~-29															50×25		11.60
HGP 60	60×30																60×30		16.70
HGP 80	80×40																80×40		29.60