



- 材 質……SUJ-2 (高炭素クローム軸受鋼)
- 表面硬度……60HRC以上
- 表面粗度……0.2a(Ra)

- 内は標準在庫品です。
- 内は準標準品です。
- 内は受注製作品です。

呼び形番	呼び径×内径 D×D <sub>1</sub> (mm)	外径許容差 (μm) g6	規 格 L							長 さ (mm)					呼び径×内径 D×D <sub>1</sub> (mm)	有効硬化層 深さ (mm)	重 量 W (kgf/m)
			100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200			
HGP 6	6×2	-4~-12													6×2	0.5以上	0.21
HGP 8	8×3	-5~-14													8×3		0.35
HGP 10	10×4		-6~-17													10×4	0.8以上
HGP 12	12×6														12×6	0.66	
HGP 13	13×6															13×6	0.81
HGP 16	16×10	-6~-17													16×10	1.0以上	0.96
HGP 16B	16×8														16×8		1.19

上記以外にも極細のパイプシャフトも用意しております。

	最長	有効硬化層深さ
HGP 4 × 1.5 × 250		0.5mm以上
HGP 5 × 2 × 300		0.5mm以上