



■ 材 質……SUS440C又はSUS440C相当品 (P4参照ください)

QD51 (高硬度耐熱耐蝕鋼)

その他材料メーカー推奨の材料を使用する場合がございます。

■ 表面硬度……56HRC以上

■ 表面粗度……0.4a(Ra)

■ 内は標準在庫品です。  
 ■ 内は準標準品です。  
 ■ 内は受注製作品です。

呼び形番	呼び径 D (mm)	外径許容差 (μm) g6	規 格 L								長 さ (mm)						呼び径 D (mm)	有効硬化層 深さ (mm)	重 量 W (kgf/m)
			100	200	300	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000				
HGQ 3	3	-2~-8		※												3	0.5以上	0.06	
HGQ 4	4															4		0.10	
HGQ 5	5	-4~-12														5		0.16	
HGQ 6	6															6		0.23	
HGQ 8	8	-5~-14														8	0.40		
HGQ 10	10															10	0.8以上	0.62	
HGQ 12	12															12		0.89	
HGQ 13	13	-6~-17														13	1.0以上	1.04	
HGQ 16	16															16		1.58	
HGQ 20	20															20		2.47	
HGQ 25	25	-7~-20														25		3.85	
HGQ 30	30															30		5.55	
HGQ 35	35															35		7.55	
HGQ 40	40	-9~-25														40	9.87		
HGQ 50	50															50	15.40		

※φ3は最大Lは150mmです。